

金属樹脂積層外装材


アルラップ。

施工の手間が省ける理由！

3層の**アルミ層**+2層**樹脂層**の**5層構造**！

必要なのははさみとヘラだけ！

耐候性にすぐれ水はもちろん水蒸気も通しません！



製品サイズ

※接合部は必ず3層粘着テープを貼りヘラで十分にこすり付けてください

5層エンボスのりなし	1000mm×50m
5層エンボスのりあり	1000mm×50m
粘着テープ 3層エンボス	50mm×50m
粘着テープ 3層エンボス	75mm×50m
粘着テープ 3層エンボス	100mm×50m

※シートのプレカット加工（両面テープ付）プレミネート加工については営業にご相談ください

アルラップ性能表

	試験方法	結果
厚み		133 μ
剥離強度	PSTC-101	20.3N/25mm
引張強度	PSTC-131	315N/25mm
伸び率	PSTC-131	128%
耐穿孔性	ASTM 4833	105.4N
引裂強度	ASTMD3786	1172Kpa
安全使用温度		-40 $^{\circ}$ C~120 $^{\circ}$ C
燃焼性	ASTME84	0/10
透湿性	ASTME96	0.0000 perms
促進対候性	QUV ASTM G154	1000/h (100時間=1年)



村商株式会社

〒334-0074 川口市江戸 1-6-1

〒221-0862 横浜市神奈川区三枚町 355-1

電話 048-285-3111

電話 045-372-2581

FAX 048-283-4647

FAX 045-374-2166

受注専用メール order@mura-sho.co.jp