

ロックウール(JIS A9504)の特性

種類	密度範囲 kg/m ³	熱伝導率 W/(m·K) {kcal/(m·h·)} (平均温度70)	熱間収縮温度	繊維の平均太さ μm	粒子の含有率 %
ウール	40 ~ 150	0.044{0.038}以下	650以上	7以下	4以下
保温板	1号	40 ~ 100	600以上		
	2号	101 ~ 160			
	3号	161 ~ 300			
フェルト	20 ~ 70	0.049{0.042}以下	400以上		
保温帯	1号	40 ~ 100	600以上		
	2号	101 ~ 160			
ブランケット	1号	40 ~ 100			
	2号	101 ~ 160			
保温筒	40 ~ 200	0.044{0.038}以下			